

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



596F

Durezza DELLA HRC 36 - 43
MATRICE

Durezza DEI GRANI HV 1800 -
3500

Ø
(mm)

L
(mm)

4
6

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2016