

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



596FR

Durezza DEI GRANI	HV	2500 - 3500
Durezza DELLA MATRICE	HRC	40 - 44

Ø
(mm)

L
(mm)

4
6

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Eccezionale resistenza all'abrasione, facile da riparare, in assenza di fessurazioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/11/2009