

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



613

DIN 32522 :

BFB6 63155DC+40B-2-12

Tipologia

AGGLOMERATO BASICO

Indice di basicità

4

Granulometria

0.25 - 1 mm

Corrente

= +

Campo di impiego

Placcatura elettroslag con nastri di acciaio inossidabile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005