

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



619

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	4.1
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	=~ ±

EN-ISO 14174 :

SA FB1 54 DC

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021