

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



619/1

EN-ISO 14174 :

SA FB 1 55 AC H5

Tipologia

AGGLOMERATO BASICO

Indice di basicità

3.0

Granulometria

0.2 - 1.6 mm

Corrente

=~ ±

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021