

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**8317NIW**

|               |    |               |
|---------------|----|---------------|
| Durezza       | HV | 900 -<br>1200 |
| Granulometria | µm | 75 - 106      |

*Tipo impianto:* HVOF, PLASMA SPRAY

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno ad alto contenuto di nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021